

310 ACRYLIQUE MONTAGE COLLE

1 – DEFINITION DU PRODUIT

AKFIX 310 est un adhésif soluble, conçu pour coller de nombreux matériaux de construction. Ne contenant pas de solvants et ayant une très grande résistance à la rupture de joint, il est particulièrement conseillé aux bricoleurs

2 – PARTICULARITES

- Grande résistance à la rupture de joint.
- Basé sur une dispersion acrylique.
- Bon remplissage des jointures sur des surfaces rugueuses.
- Conçu pour des applications intérieures et extérieures.
- Résistant aux intempéries.
- Résistant à l'humidité.
- Peut être peint.
- Odeur réduite.
- Ne contient pas de solvants

3 - DOMAINES D'UTILISATION

- Fournitures de fixation tels que le bois, les pierres non polies, béton, plâtre, tuiles, panneaux, matériaux de construction synthétiques, etc.
- Montage des éléments de construction en bois, panneaux de bois et de plâtre, ornements de plâtre.
- Montage garnitures décoratives en bois.
- La réparation des fissures dans le plâtre.
- Réparations rapides sur les murs et le plâtre.

4 - MODE D'UTILISATION

Les surfaces doivent être sèches, libres de poussière et de graisse. L'une des surfaces doit être poreuse, pour obtenir un séchage plus rapide. La température d'application doit être entre +10C et +40C. Appliquer l'adhésif sur les bords et coins des matériaux à coller. Presser les matériaux et les mettre en position souhaité. Les matériaux peuvent être ajustés immédiatement après l'adhésion. Il peut être nécessaire, de les poser sur des supports, pour les tenir en position. Tant que l'adhésif n'est pas totalement séché, il doit être protégé contre l'humidité ou la pluie. Le surplus d'adhésif peut être effacé à l'eau, tant qu'il n'a pas durci.

5- INFORMATIONS RELATIVES A L'EMBALLAGE

Produit	Volume	Emballage
310 (Cartouche)	310ml	24
310 (Saucisse)	80 ml	36
310 (Tube en plastique)	250gr	36
310 (Plastique Bucked)	600gr	1
310 (Plastique Bucked)	25kg	1

6- DUREE DE CONSERVATION

12 mois. pour les cartouches fermées, dans un endroit sec et frais.

7- IMPORTANT

- Ne pas appliquer sur des matériaux constamment exposés à l'eau. Le séchage peut être ralenti, si les deux surfaces sont poreuses. La pression exercée au départ de l'adhésion sur les matériaux, est décisive pour la résistance d'adhésion finale. Akfix Flex-Clous peut être peint avec une peinture à dispersion.

8- PARTICULARITES TECHNIQUES

Base	: Dispersion acrylique	
Temps de séchage hors poisse	: 30-40 minutes (à 25 ° C et 50% d'humidité relative)	(ASTM C 679)
Densité	: 1.40 ± 0.03 gr/cm ³	ASTM D1875
Ratio de séchage	: 1 - 2 mm / jour (à 25 ° C et humidité relative 50%)	
Résistance à la température	: -10°C à +80°C	
Température d'application	: +5°C à +40°C	
Résistance au cisaillement maximale (hêtre hêtre)		
Après 6 heures	: > 40 kg / cm ²	
Après 24 heures	: > 70 kg / cm ²	